

Frontal

Un film de polypropylène (PP) blanc, mat, cavité avec une couche minérale sur les deux faces. Idéal pour les applications d'étiquettes nécessitant une impression de haute qualité et une résistance moyenne.

Grammage	134 g/m ²	ASTM D-3776
Epaisseur	180 µm	ISO 534
Allongement CD	<60 %	DIN 53455
Allongement MD	<150 %	DIN 53455
Opacité	95 %	DIN 53146
Blancheur	95+/-3 %	ISO 2470
Tensile strength MD	58 N/mm ²	ASTM D-1922
Tensile strength CD	127 N/mm ²	ASTM D-1922

Applications et utilisations

Ce produit est idéal pour les applications où la résistance à haute température, la durabilité, la force, l'humidité, la graisse et la résistance chimique sont requises. Le produit n'offre qu'une résistance limitée à la propagation des déchirures.

Transformation et impression

Le produit peut être converti par toutes les technologies de conversion de bobines conventionnelles, y compris : la typographie, l'offset, la sérigraphie, la flexo UV et la flexo à base d'eau. Ce produit convient également à l'impression d'informations variables par transfert thermique. **REMARQUES IMPORTANTES** : Le revêtement absorbant fournit une surface « semblable à du papier » au film.

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de un an à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

AB512

Fasson®

SYNTHETIC PAPER 2S-130



SYNTHETIC PAPER 2S-130

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.



©2023 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.