

Obermaterial

Eine transparente, seidenmatte, in Maschinenrichtung orientierte, coronavorbearbeitete Polyolefinfolie.

Flächengewicht	58 g/m ²	ISO 536
Dicke	63 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

Träger

BG40 white, ein satiniertes Glassinepapier.

Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	57 g/m ²	ISO 536
Dicke	51 µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	129 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-20 °C bis 80 °C	

Klebstoffleistung

S692N ist ein transparenter, permanent haftender Klebstoff mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit kombiniert mit guten Klebkrafteigenschaften, auch auf unpolaren Oberflächen.

Anwendung und Einsatzbereich

Anwendungen sind vorzugsweise im Kosmetik- und Körperpflegebereich. Aufgrund der Flexibilität ist die Folie speziell für halbstarre Flaschen oder andere halbstarre Behälter geeignet. Zur Erzielung eines höheren Glanzes oder einer höheren Transparenz können die Etiketten überlackiert werden.


Verarbeitung & Druck

Die Folie ist in Maschinenrichtung orientiert. Dadurch bietet sie eine außergewöhnliche Dimensionsstabilität und erlaubt eine Anschmiegsamkeit in Querrichtung. Die druckfreundliche Oberfläche kann in den klassischen Druckverfahren, wie Flexo-, Sieb- Offset- und Tiefdruck sowie mit Heiß- und Kaltfolien bedruckt werden. UV-, waaser- und lösemittelbasierte Druckfarben können eingesetzt werden. Um eine optimale Benetzbarkeit und Farbhftung zu erreichen, ist eine Inline-Coronabehandlung erforderlich. Exzellente Passergenauigkeit in der Druckmaschine. Die Folie ist für Thermotransferdruck geeignet. Genaue Farb-, Folien- und Farbbandangaben können bei Ihrem Lieferanten erfragt werden. Das Material bietet eine exzellente Passergenauigkeit speziell wenn eine Vielzahl verschiedener Druckfarben eingesetzt werden. Wenn eine hohe Kratzfestigkeit der Folie gefordert ist, empfehlen wir eine Überlackierung der gedruckten Etiketten.

AI757

Fasson ®

GCX CLEAR S692N-BG40WH FSC



GCX CLEAR

S692N

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Konformität und Sonderfreigaben

Der Klebstoff S692N ist in dieser Ausführung für den Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln mit einem Reduktionsfaktor von 3 oder höher geeignet. Für weitergehende Informationen über den Status der Lebensmitteleignung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter, um eine Erklärung zum Lebensmittelkontakt (FCS) zu erhalten.

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.



©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.