

Frontal

Filme rígido de polipropileno biaxialmente orientado transparente.

Gramatura	45,4 g/m ² (40,9 - 49,9)
Espessura	50,0 µm (45,0 - 55,0)

Adesivo

Fasson® S0290 é um adesivo com excelentes características de transparência e coesão, apresentando bom nível de adesão a uma ampla variedade de substratos, incluindo polietileno, PET e vidro. Boa resistência ao envelhecimento, luz UV e calor. Possui superior resistência ao esbranquiçamento em aplicações que envolvem contato com água e umidade. Este produto não é recomendado para aplicação em superfícies com plastificantes e desmoldantes. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira funcional.

Temperatura mínima de aplicação	-1,0 °C
Tipo de Adesivo	Acrílico
Temperatura de Serviço	-20,0 a 80,0 °C

Liner

Papel glassine branco com impressão "Avery Dennison e Fasson" no verso.

Gramatura	55,5 g/m ² (52,0 - 59,0)
Espessura	50,0 µm (45,0 - 55,0)
Resistência à tração (CD)	1,0 kN/m
Resistência à tração (MD)	4,5 kN/m
Força de rasgo MD	180,0 mN
Força de rasgo CD	220,0 mN

Dados de Desempenho

Gramatura Total	116,9 g/m ² (106,9 - 126,9)
Espessura Total	112,5 µm (101,0 - 124,0)
Tack (vidro)	>380,0 N/m FINAT FTM 9 (vidro)
Adesão 180°	>230,0 N/m FINAT FTM 1 (aço inox - 20 min)
Release	6,0 - 16,0 g/1pol


Aplicações e Usos

Este produto pode ser usado para conversão de rótulos, com boa qualidade de impressão. É indicado para decoração de frascos plásticos não flexíveis e vidros, mas pode ser aplicado em grande variedade de substratos.

F03370B

FASSON®

PP TRANSPARENTE NTC/S0290/60G



PP TRANSPARENTE NTC

S0290

60g

Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.

Conversão e Impressão

Este produto é indicado para impressão flexográfica, letterpress, rotogravura, offset e serigrafia. Recomendamos testes para aplicação de hot stamping. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja 42 dynas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV e base água, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, recomendamos a aplicação de primer. Também recomendamos a aplicação de verniz com baixo coeficiente de atrito para superior resistência da impressão. Testes prévios são recomendados com diferentes tintas disponíveis no mercado. Não recomendado para corte em folhas.



Aprovações

Este produto é reconhecido pela Associação dos Recicladores de Plásticos (APR), através do protocolo APR Benchmarking, como apto para a reciclagem do polietileno de alta densidade (PEAD). Isso significa que o produto pode permanecer na embalagem sem afetar os processos de reciclagem, de acordo com as diretrizes da APR.

Shelf Life

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Avery Dennison do Brasil

 55 19 3876-7600
 55 19 3876-7669
e-mail: ad.br@averydennison.com
<https://label.averydennison.com/sa/br/home.html>

Avery Dennison da Colômbia

Tel: (57-4)335-6000
Fax: (57-4)331-2838
e-mail: ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co

Avery Dennison do Chile

Tel: 1230-070-1108
Tel: (56-2)239-0710
e-mail: ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison da Argentina

Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel: (54-11)4014-2200
Fax: (54-11)4014-2025
e-mail: ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar



Garantia

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre os produtos AVERY DENNISON são baseadas em testes considerados confiáveis, mas que não constituem qualquer garantia. Todos os produtos AVERY DENNISON são vendidos no entendimento que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para sua finalidade. AVERY DENNISON garante ao comprador original que seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e mão de obra por um período de um ano a partir da data de embarque. A única compensação eventual em favor do comprador por uma violação relevante dessa garantia não excederá a substituição do produto defeituoso, ou, por opção da AVERY DENNISON, a emissão de uma nota de crédito ou reembolso por um valor não superior ao preço de compra do produto com defeito. A responsabilidade da AVERY DENNISON por produtos defeituosos não pode exceder em qualquer caso o preço de compra do produto defeituoso.

©2025 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison e todas as outras marcas da Avery Dennison, esta publicação, seu conteúdo, nomes de produtos e códigos são propriedade da Avery Dennison Corporation. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Esta publicação não deve ser usada, copiada ou reproduzida no todo ou em parte para quaisquer outros fins que não o marketing da Avery Dennison.

*****THE DOCUMENT HAS ERRORS*****

1. Error Code: -43 - File not found. : Error Context : Layout=TDS, Box=A_IssuedDate_Footer_*